

# Sanierputz WTA, sivá/biela

## SANÁCIA MURÍV

**Univerzálna, minerálna sanačná omietka na vlhké a zasolené murivá. Vhodné na ručné aj strojové spracovanie.**

**Zodpovedá inštruktážnemu listu WTA 2-2-91/2-9-04.**

### Oblasť použitia:

Sanierputz WTA je univerzálna sanačná omietka pre sanačný omietkový systém HEY<sup>®</sup>DI na sanáciu vlhkých a zasolených murív.

Sanačná omietka WTA sa vyznačuje vysokou paropriepustnosťou pri nízkej kapilárnej savosti a dá sa použiť ako podkladová alebo vrchná omietka v interiéroch, exteriéroch, ako aj na sokle. Na základe svojej jemnosti zrna sa vynikajúco uplatní na hladených plochách stien a jemných štruktúrach. Dá sa aplikovať pri rekonštrukciách a novostavbách v priestoroch s intenzívnym zaťažením vlhkosťou (napr. verejné sprchy, práčovne). Vďaka jej regulačnému účinku na vlhkosť sa eliminuje tvorba kondenzovanej vody na povrchu a teda aj tvorba plesní, škvrn a znižujú sa teplotné straty. Pri nízkom až stredne intenzívnom zasolení sa dá použiť aj ako jednovrstvová omietka.

Pri vysokej miere zasolenia, resp. pri extrémnej vlhkosti ju vždy aplikujte v dvoch vrstvách. Bez analýzy omietky odporúčame výhradne aplikáciu v dvoch vrstvách.

### Technické údaje:

**Trieda malty:**  
**Zloženie:**

CS II podľa DIN EN 998-1 (P II podľa DIN V 18550)  
Drevine horniny podľa DIN EN 13139. Cement podľa DIN EN 197-1. Bez obsahu chrómanov podľa nariadenia EÚ 1907/2006 (REACH).

**Zrnitosť:**

0 – 1,2 mm

**Pevnosť v tlaku:**

1,5 – 5,0 N/mm<sup>2</sup>

**Obsah pórov:**

> 25 obj. %.

**Hodnota  $\mu$ :**

< 12

**Pórovitosť:**

> 40 obj. %.

**Teplota spracovania:**

+5 °C až +35 °C

**Doba spracovania:**

cca 1 hodina

**Nanesenie 2. Vrstvy omietky:**

po cca ½ - ¾ hodine

**Potrebné množstvo vody:**

cca 5 – 6 l na 25 kg Sanierputz WTA, sivá

cca 4 – 5 l na 25 kg Sanierputz WTA, biela, pri zaizolovaných podkladoch,,

cca 5 – 6 l na 25 kg Sanierputz WTA, biela, pri savých podkladoch.

**Farba:**

svetlosivá, resp. biela

### Podklad pre omietku:

Zasolenú, už nenosnú, starú omietku dôkladne odstráňte minimálne na 80 cm nad oblasť premočenia, resp. zasolenia. Drobné škáry vyškriabte do hĺbky cca 2 – 3 cm. Voľné súčasti, sadru, nečistoty, prach, živicu atď. odstráňte podľa možnosti za sucha, zaistíte likvidáciu vzniknutého stavebného odpadu. Nahradte poškodené prvky muriva. Murivo dôkladne vyčistite stlačeným vzduchom alebo oceľovou metlou a nechajte ho vyschnúť. Zabezpečte vhodné opatrenia na eliminovanie ďalšieho zasolovania. V závislosti od umiestnenia stavebného prvku na vonkajších pivničných stenách môže byť potrebná napr. zvislá, prídavná negatívna izolácia alebo oprava, resp. regulácia savosti podkladu (predovšetkým pri murivách z lomového kameňa). V takýchto prípadoch odporúčame vytvorenie príľnavej vrstvy aplikáciou produktu Spritzbewurf WTA (striešaná omietka).

### Spracovanie:

Sanierputz WTA, sivá/biela sa nanáša ručne alebo bežnými omietacími strojmi. Pri nanášaní omietacími strojmi sa musí použiť vhodná následne zaradená miešačka. Samospádové miešačky nie sú vhodné. Pri ručnom miešaní dodržiavajte dobu miešania cca 2 minúty.

**SANIERPUTZ WTA, sivá/biela****sanácia vlhkého muriva**

Pridávajte len čistú vodu, bez prísad. Maltu vymiešajte do podoby vláčnej a súdržnej hmoty a naneste ju na podklad pre omietku. Nerozmiešavajte zatuhnutý materiál. Prvú vrstvu omietky naneste ako podkladovú vrstvu s hrúbkou 10 až 15 mm, vrchná vrstva omietky musí mať hrúbku minimálne 15 mm. Pri celkových hrúbkach omietok > 40 mm vyhotovte prvú vrstvu omietky ako pórovitú jadrovú omietku. Následne naneste druhú vrstvu omietky s hrúbkou produktu Sanierputz WTA, sivá/biela minimálne 15 mm

**Osobitné pokyny:**

Čerstvo nanesenú omietku Sanierputz WTA sivá/biela chráňte pred rýchlym preschnutím a privalovým dažďom. Neomietajte pri priamom slnečnom žiarení alebo pri silnom vetre. Počas spracovania a sušenia nesmie teplota stavebných prvkov a prostredia klesnúť pod +5 °C. Pri prácach v priestoroch s vysokou atmosférickou vlhkosťou nedokáže omietka Sanierputz WTA sivá/biela dostatočne preschnúť a preto nebude poskytovať hydrofóbne vlastnosti. Preto je potrebné odstránenie vysokej atmosférickej vlhkosti, napr. vetraním, použitím sušiacich zariadení alebo príp. opatrným vykurovaním. Nemiešajte ju s inými produktmi. Na čistenie náradia použite vodu. Na vylúčenie migrácie soli každý deň odstraňujte stavebný odpad z blízkosti sanovaného objektu..

**Strojové búranie:**

- omietací stroj, napr. P.F.T. G4/G5,
- normálna miešacia závitovka,
- dopravná závitovka/dopravný plášť, napr. D 4-3 s veľkosťou trysky 14 mm a napr. s hadicou 25 (max. 25 m)  
alebo pri zvýšenom striekacom výkone:
  - dopravná závitovka/dopravný plášť, napr. D 6-3 s veľkosťou trysky 16 mm a napr. s hadicou 30, max. 30 m,
  - s následne zaradenou miešačkou, napr. Rotoquirl.

**Spotreba:**

cca 25 kg na m<sup>2</sup> pri hrúbke vrstvy 20 mm. Z 25 kg omietky Sanierputz WTA, sivá/biela získate cca 19 l čerstvej omietky.

**Čistenie:**

Náradie a znečistené miesta okamžite vyčistite vodou. V zaschnutom stave sa omietka Sanierputz WTA dá odstrániť len mechanicky alebo prípravkom Kalklöser.

**Skladovanie:**

V suchu a chlade. Doba skladovania v originálnom obale cca 12 mesiacov.

**Bezpečnosť práce:**

Obsahuje cement, reaguje alkalicky s vodou. Možné podráždenie zraku a pokožky. Rešpektujte, prosím, upozornenia na nebezpečenstvá a bezpečnostné odporúčania na obaloch a v kartách bezpečnostných údajov

**Upozornenia:**

Kód GIS ZP 1