

Haftemulsion - koncentrat

LÁTKA NA ZUŠĽAČTENIE MALTY / PRIĽNAVÝ MOST

PROFIL PRODUKTU

Použitie:

Oblasti použitia:

- a) ako príľnavý most a teda na bezpečné spojenie podkladov a omietok, poterov a i.
- b) ako prísada do malty pri opravách a vysprávkach, ako aj do nievelačných poterov, ktoré sa musia rozliať do roviny
- c) ako zábrana proti soli (v spojení s K11 Schlämme)
- d) ako prísada do plavených materiálov, malty, omietok, betónu, poterov. Na zlepšenie spracovateľnosti, na optimalizáciu príľnavosti k podkladu, na zvýšenie odolnosti povrchov proti oteru, na zníženie odťahovania vody
- e) na vylúčenie napučievania vápna.

Okrem toho umožňuje prostriedok Haftemulsion – koncentrát vyhotovenie vápenných náterov odolných proti poveternostným vplyvom a stieraniu, vyspravenie tesných špár v malte bez rizika vzniku trhlín, ako aj na vyhotovenie lícových a vonkajších omietok. Emulzia je okrem toho vhodná ako impregnačný prostriedok pre drobné a/alebo porézne malty, omietky a potery a na zalepenie štrkových záস্যov na plochých strechách.

Zloženie:

Tekutá, vodovzdorná kaučuková disperzia bez obsahu zmäkčovadiel karboxylovaného styrol-butadién-kopolyméru. Neobsahuje žiadne plnivá a polyvinylacetát. Neobsahuje ani žiadne rozpúšťadlá.

Vlastnosti:

Čistá latexová disperzia, ktorá ako prísada do plavených materiálov, mált, omietok a poterov zlepšuje spracovateľnosť a príľnavosť. Je mrazuvzdorná a dá sa použiť na vyhotovenie zábran proti soli. Zabráňuje neželanej strate vody v letných mesiacoch.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Tuhnutie:

Doba vyschnutia – cca. 2 hodiny.

Spôsob nanášania:

V závislosti od použitia kefou, hrubým štetcom alebo murárskou lyžicou.

Dodatočné spracovanie:

Podľa spôsobu použitia.

Čistiaci prostriedok:

Voda, čistiaci prostriedok Epoxan Reiniger.

Spracovanie podkladu:

Podľa spôsobu použitia.

Vlastnosti podkladu:

Podklad musí byť pevný, nosný, nesmie obsahovať uvoľnené častice a musí byť rovný. Deliace vrstvy akéhokoľvek druhu, ako sú zvyšky debniaceho oleja, tuky, nátery a i., musíte odstrániť.

Teplota spracovania:

od +5 °C

Spotreba:

Ako príľnavý most cca. 0,15 l/m², ako príľnavá malta cca. 0,08 až 0,15 l/m², ako modifikácia pri produkte K11 Schlämme 10 až 30 % vzhľadom na objem vody na rozmiešanie, ako modifikácia pri malte, v závislosti od hrúbky vrstvy, 5 až 10 % vzhľadom na objem vody na rozmiešanie.

Čistenie náradia:

Náradie a znečistené miesta okamžite opláchnite vodou. Zatvrdnuté zvyšky odstraňujte mechanicky.

BIOLOGICKÉ / CHEMICKÉ / FYZIKÁLNE PARAMETRE

Základom je kaučuková disperzia bez zmäkčovadiel karboxylovaného styrol-butadién-kopolyméru.

Technické údaje:

Priechodnosť	po vyschnutí
Zaťažiteľnosť	po vyschnutí
Hustota	cca. 1,01 g/ml
Teplota na vytvorenie filmu	+/- 0 °C
Predĺženie filmu pri pretrhnutí	> 1 000
Obsah plnív	0 %
Mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovým soľam	zaručená
Zmiešavací pomer	podľa použitia
Hodnota pH	10,5 až 11,5
Viskozita	cca. 80 mPa.s
Obsah účinných látok	≥ 47

ĎALŠIE INFORMÁCIE**Dodávaná forma:**

Plastové obaly 5 l, 10 l a 30 l

Skladovanie:

V chlade a suchu. Chráňte produkt pred mrazom. Trvanlivosť v originálnom obale cca. 12 mesiacov. Zamrznutý materiál nechajte rozmraziť pri izbovej teplote v uzatvorenom obale. Dátum výroby je uvedený na obale číselným kódom. Prvá číslica udáva rok, druhé dvojčíslenie týždeň výroby.

Pokyny:

Kód sadry