


VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

RD-Elastodeck

číslo 24-R011-001

- Jedinečný identifikačný kód typu produktu: **RD-ELASTODECK**
- Typ, číslo šarže alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu produktu:
Každá dodávka produktu je označená názvom: RD-ELASTODECK a číslom šarže
- Zamýšľané použitie alebo použitia produktu:
Tekutý hydroizolačný systém pre strechy, terasy a balkóny
- Názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:
RD Coatings DOTHEE S.A.
Rue de l'industrie,47
5330 Assesse
Belgicko
E-mail: info@rd-coatings.com
Tel: +32(0)83 23 38 00
www.rd-coatings.com
- Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Hodnotenie/výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia/norma
EMISIE VOC LEEDV4	VYHOVEL	CDPH/EHLB/Štandardná metóda V 1.2
LIQUID WATER PERMEABILITY-CAPILLARY ABSORPTION/ PRIEPUSTNOSŤ VODY-KAPILÁRNA ABSORPCIA	< 0,1Kg/m ² h ^{0,5}	EN 1062-3
WATER VAPOR TRANSMISSION/PRESTUP VODNEJ PARY	Sd=1.78m	ISO 7783-1
CUPPING TEST (20 mm ball)/TEST VHĽBENÍM (20 mm guľička)	žiadne oddelenie náteru, žiadna trhlina pri 11 mm	ISO 1520
HARDNESS PERSOZ/KYVADLOVÝ TEST TVRDOSTI (KYVADLO PERSOZ)	5 sekúnd	ISO 1522
IMPACT RESISTANCE/ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU	> 10Nm	ISO 6272-2
ADHERENCE (PULL OFF)/PRIĽNAVOSŤ (SKÚŠKA ODTRHNUTÍM)	1.7 MPa	ISO 4624
YOUNG MODULUS/YOUNGOV MODUL	0.53 MPa	
ELASTICITY/ELASTICITA	506 %	
 VOC	A+	ISO 16000-6 / VOC klasifikácia používaná vo Francúzsku

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami uvedenými v bode 5. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za a v mene výrobcu:

Duchenne Jacky
Manažér kvality
Assesse, 05.03. 2024