

▼BLOCK C902 TERRA XPRESS (POWDER X)

IZOLÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV NA NEGATÍVNEJ STRANE

Veľmi rýchlo tuhúca izolačná malta na zaizolovanie prienikov vody

- Oblasti použitia:** ▼C902 sa používa na rýchle a trvalé zaizolovanie priesakov a prierezov vody v betóne, murivách a stavebných prvkov z prírodného kameňa. Pri kontakte vody s produktom ▼C902 dôjde prakticky k okamžitému zastaveniu prenikania vody. V rámci špeciálneho izolačného systému **AQUASTOPP** sa produkt ▼C902 používa po aplikácii **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** v rámci druhého pracovného kroku. Ako oblasti použitia platia izolácie priesekov v pivničných konštrukciách, hĺbkových garážach, tuneloch, priehradách, kanalizáciách, čistiarňach odpadových vôd, betónových potrubiach, výťahových šachtách, nádržiach na dažďovú vodu, prístavných múroch, prierezoch pre potrubia (ako opatrenie na ošetrovanie bočných stien prierezu), bunkroch, priehradných stenách, zásobníkoch pre automatické hasiace systémy, štôlniach, plavebných komorách, podchodoch, zdvižných zariadeniach, montážnych jamách, čerpacích staniciach a na všetkých miestach, na ktorých nie je možná izolácia z vonkajšej strany.
- Vlastnosti:** ▼C902 je izolačná malta viazaná cementom s katalytickým katalyzátorom, ktorá tuhne po kontakte s vodou prakticky okamžite. Po zatuhnutí je produkt ▼C902 odolný proti mrazu a posypovým soľam, poveternostným vplyvom a súčasne aj trvalo vodonepriepustný.
- Technické údaje:** **Farba:** cementovo sivá
Teplota spracovania: od +5 °C
- Príprava podkladu:** Podklad musí byť pevný, nosný čistý a nesmie obsahovať sadru. Pred aplikáciou produktu sa musia odstrániť všetky uvoľnené časti stavebných prvkov, zvyšky oleja, debniaceho oleja, tukov, prachu alebo iných separačných prostriedkov akéhokoľvek druhu.
- Spracovanie:** Pri izolovaní miesta prierezu vody sa produkt ▼C902 ručne stlačí podobne ako snehová guľa do tvaru hrudiek. Tieto hrudky sa potom aplikujú natláčaním na mieste priesaku vody veľmi rýchlo a pri primeranom tlaku dovtedy, kým sa nedosiahne zastavenie prenikania vody. Pri vysokom tlaku vody alebo pri silnom prúde prenikajúcej vody vymiešajte produkt ▼C902 veľmi rýchlo s vodou do podoby hustej pasty a použite ju natlačením na príslušnom mieste veľmi rýchlo na zastavenie prenikania vody. Pri použití ako súčasť špeciálneho hydroizolačného systému **AQUASTOPP** sa ▼C902 nasucho vtiera do prvej vrstvy **BLOCK C901 TERRA SPECIAL**. Počas aplikácie je potrebné nosiť hladké rukavice ako ochranné opatrenie.
- Pokyny pre následné práce:** Po odstránení priesakov a prierezov vody musíte zabezpečiť plošné zaizolovanie proti vode prenikajúcej cez ošetrovanú stenu. Na tento účel aplikujte na stenu odvrátenú od vody buď špeciálny izolačný systém **AQUASTOPP** alebo **pružnú cementovú hydroizoláciu X701 TERRA 2K FLEX**. Rešpektujte, prosím, pokyny uvedené v príslušných technických listoch.
- Spotreba:** Pri izolácii priesakov a prierezov vody závisí spotreba od konkrétnych potrieb. V priemere je spotreba cca 1 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm. Ak použijete produkt ▼C902 ako súčasť špeciálneho izolačného systému **AQUASTOPP**, pohybuje sa jeho spotreba na úrovni cca 1,5 kg/m².
- Čistenie pracovného náradia:** Nástroje a znečistené miesta očistite okamžite po použití veľkým množstvom vody. Zaschnuté zvyšky produktu ▼C902 odstráňte mechanicky.
- Skladovanie:** Skladujte v suchu a v chlade. Pri skladovaní v originálnom obale je skladovateľnosť 12 mesiacov. Dátum výroby je uvedený na obale.
- Forma dodávky:** Plastové vedro 5 kg a 15 kg
- Bezpečnosť práce:** Obsahuje cement, s vodou reaguje alkalicky. Možné podráždenie pokožky a zraku. Rešpektujte, prosím, upozornenia na nebezpečenstvá a bezpečnostné pokyny uvedené na obaloch a v bezpečnostných listoch.
- Poznámky:** KÓD SADRY ZP 1