

▼ Kieseý Injektcreme

Vodorovná izolácia proti vlhkosti

Jednozložkový hydrofobizačný krém pripravený na okamžité použitie s vysokým obsahom účinných látok. Vodorovná izolácia s hydrofóbnym účinkom určená na dodatočné nanosenie novou a inovačnou metódou z kartuše. Zastavuje vystupujúcu vlhkosť v murivách; zaisťuje trvalé vysušenie vlhkých stien. Zachováva pôvodnú stavebnú hmotu a zabraňuje tým napučianiu v dôsledku pôsobenia soli a tvorbe plesní.

- Oblasti použitia:** Produkt ▼Kieseý Injektcreme sa používa na vytvorenie dodatočnej vodorovnej izolácie proti vystupujúcej vlhkosti na základe novej a inovačnej metódy z kartuše. Je určený aj ako súčasť sanačných opatrení, ak v priebehu času došlo k narušeniu tesnosti pôvodnej vodorovnej izolácie, alebo ak nebola na stavbe osadená žiadna vodorovná izolácia. Produkt ▼Kieseý Injektcreme zabraňuje ďalšiemu prenikaniu vlhkosti a spoľahlivo zaisťuje trvalé vysušenie muriva. Dá sa aplikovať v murivách, betóne, kameni a skale. Nie je vhodný na aplikáciu do porobetónu, špár vymazaných hlinou alebo lastúrnatým vápnom.
- Vlastnosti:** ▼Kieseý Injektcreme je hydrofobizačný krém na báze silanu a siloxanu s nízkou viskozitou. Na základe svojej nízkej viskozity dokáže preniknúť aj do najmenších pórov a kapilár v stavebnom materiáli. Produkt ▼Kieseý Injektcreme reaguje pri kontakte so stavebným materiálom a vytvára izolačnú vrstvu, ktorá je základom začiatku procesu vysušenia steny. Produkt ▼Kieseý Injektcreme nerozožiera armovacia oceľ. Produkt ▼Kieseý Injektcreme sa nanáša jednoducho a rýchlo pomocou bežnej ručnej špárovacej pištole, **jednorázovo** do radu dier vyvrtaných do muriva.
- Vrtané diery** Produkt ▼Kieseý Injektcreme sa aplikuje do minerálnej, priebežne nosnej, vodorovnej špáry v murive. Do muriva určeného na zaizolovanie vyvrtajte v jednom rade diery cca. 15 cm nad úrovňou zeminy (miesto styku murivo – zemina). Jednotlivé diery budú od seba vzdialené cca. 15 cm. Tieto vyvrtané diery majú mať priemer 12 mm. Ich dno by sa malo nachádzať cca. 15 mm pred koncom muriva. Na vrtanie dier použite elektropneumatické vrtacie kladivo. Pri aplikácii produktu ▼Kieseý Injektcreme na vonkajšie steny pivníc, okrem toho skontrolujte prítomnosť funkčnej izolácie vonkajšej steny pivnice. Pred samotnou injektážou dôkladne vyfúkajte z vyvrtaných dier prach stlačeným vzduchom.
- Príprava podkladu:** Najskôr odstráňte existujúcu omietku v rozsahu až cca. 80 cm nad viditeľnú oblasť prieniku vlhkosti. Ak je viditeľné predošlé vyspravenie omietkou, úplne ho odstráňte. Mechanicky vyčistite murivo. Vydrolené špáry v murive vyškriabte do hĺbky cca. 2 cm. Celú plochu ošetríte po odstránení omietky produktom Antisulfat. Vyškriabané špáry vyplňte produktom Barrier Mortar fein (jemná izolačná omietka).
- Spracovanie:** Produkt ▼Kieseý Injektcreme nespracúvajte pri teplotách nižších ako +5 °C a vyšších ako +25 °C. Priloženú injektážnu hadicu nasaďte na špičku kartuše, naskrutkujte ju na kartušu a úplne vyplňte vyvrtanú dieru produktom ▼Kieseý Injektcreme. Použite ručnú špárovaciu pištoľ (napr. Bostik FO 400), ktorou jednorázovo naneste produkt ▼Kieseý Injektcreme do radu vyvrtaných dier. Vyvrtané diery prekryte po vyschnutí vodotesnou maltou, napr. Bohrhochschlämme.
- Pokyny pre následné práce:** Plochu pod zaizolovanou vodorovnou špárou v murive zaizolujte pomocou produktu K11 Flex Schlämme grau, v dvoch vrstvách. Po ukončení týchto prác naneste na zaizolovanú stenu penetračný náter Spritzbewurf WTA a omietnite ju omietkou Sanierputz WTA fein (jemná sanačná omietka) alebo Sanierputz weiß (biela sanačná omietka), čím vylúčíte napučovanie v dôsledku pôsobenia solí. Pri tlakovej vode odporúčame použiť namiesto produktu K11 Flex Schlämme grau plošnú izoláciu s izolačným systémom Aquastopp.
- Spotreba:**
- | | | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------|------------|
| Hrúbka steny | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Priemer vrtanej diery | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Hĺbka vrtanej diery | 85 mm | 185 mm | 285 mm | 385 mm |
| Spotreba na m cca. | 145 ml | 145-290 ml | 290 ml | 435-580 ml |

▼ Kieseý Injektcreme**sanácia vlhkého muriva****Čistenie
pracovného
náradia:**

Náradie a znečistené miesta okamžite očistite vodou.

Skladovanie:

Skladovateľnosť cca 12 mesiacov v originálnom obale. Skladovať v uzavretých obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. Šarža: prvá číslica udáva rok, druhé dvojčísle týždeň výroby.

Forma dodávky:

Kartón s 12 kartušami (vrátane trysky na kartuše/injektážnej hadice) á 290 ml